

## Technische fiche N° /3 01/12/1992

Kwaliteit 1997

Afwerking WBRES

Kleur 0000

| Methode/Vorbereitung                    | Karakteristiek/Norm       | Orientatie | Eenheid   | Eis-waarden |       |     |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------|-------|-----|
|                                         |                           |            |           | Min         | Nom   | Max |
| <b>Compositie</b>                       |                           |            |           |             |       |     |
| <b>Zaadvezels</b>                       | <b>ISO 1833</b>           |            |           |             |       |     |
| <b>Conditioneren 24 uren</b>            | Katoen                    | Weefsel    | %         |             | 60.0  |     |
| <b>Polyester</b>                        | <b>ISO 1833</b>           |            |           |             |       |     |
| <b>Conditioneren 24 uren</b>            | PES                       | Weefsel    | %         |             | 40.0  |     |
| <b>Gareneigenschappen</b>               |                           |            |           |             |       |     |
| <b>Garenvoorbereidingsmethode</b>       | <b>UTB B.02.02.08</b>     |            |           |             |       |     |
|                                         | Gekamd                    | Ketting 1  |           | Y           |       |     |
|                                         |                           | Inslag 1   |           | Y           |       |     |
| <b>Garennummer</b>                      | <b>ISO 2060</b>           |            |           |             |       |     |
| <b>Conditioneren 24 uren</b>            | Garentiter                | Ketting 1  | tex       |             | 20.0  |     |
|                                         |                           | Inslag 1   | tex       |             | 42.0  |     |
|                                         | Twijnfactor               | Ketting 1  |           |             | 2     |     |
|                                         |                           | Inslag 1   |           |             | 1     |     |
| <b>Garensterkte draad per draad CRE</b> | <b>ISO 2062</b>           |            |           |             |       |     |
| <b>Conditioneren 24 uren</b>            | Garenbreeklengthe : Rkm   | Ketting    | cN/tex    |             | 22.00 |     |
|                                         |                           | Inslag     | cN/tex    |             | 21.00 |     |
|                                         | Garenverlenging bij breuk | Ketting    | %         |             | 10.0  |     |
|                                         |                           | Inslag     | %         |             | 10.0  |     |
| <b>Constructiekenmerken</b>             |                           |            |           |             |       |     |
| <b>Binding</b>                          | <b>ISO 3572</b>           |            |           |             |       |     |
|                                         | Satijn                    | Rechts     |           |             | 4/1D2 |     |
| <b>Dichtheid</b>                        | <b>ISO 7211/2</b>         |            |           |             |       |     |
| <b>Conditioneren 24 uren</b>            | Aantal draden per cm      | Ketting    | 1/cm      |             | 39.50 |     |
|                                         |                           | Inslag     | 1/cm      |             | 24.50 |     |
| <b>Weefselmassa</b>                     | <b>ISO 3801 D5</b>        |            |           |             |       |     |
| <b>Conditioneren 24 uren</b>            | Weefselmassa              | Onbepaald  | g/m²      |             | 270.0 |     |
| <b>Weefselbreedte</b>                   | <b>ISO 3932</b>           |            |           |             |       |     |
| <b>Conditioneren 24 uren</b>            | Nuttige breedte           | Inslag     | cm        |             | 148.0 |     |
| <b>Mechanische Karakteristieken</b>     |                           |            |           |             |       |     |
| <b>Treksterkte</b>                      | <b>ISO 5081</b>           |            |           |             |       |     |
| <b>Conditioneren 24 uren</b>            | Treksterkte               | Ketting    | N         |             | 1350  |     |
|                                         |                           | Inslag     | N         |             | 800   |     |
|                                         | Verlenging                | Ketting    | %         |             | 10.00 |     |
|                                         |                           | Inslag     | %         |             | 15.00 |     |
| <b>Scheur : Elmendorf zwakke kracht</b> | <b>ISO 9290</b>           |            |           |             |       |     |
| <b>Conditioneren 24 uren</b>            | Scheurweerstand           | Ketting    | N         |             | 45.0  |     |
|                                         |                           | Inslag     | N         |             | 45.0  |     |
| <b>Kleurechtheden</b>                   |                           |            |           |             |       |     |
| <b>Lichtechtheid</b>                    | <b>Blauw</b>              |            |           |             |       |     |
| <b>Conditioneren 24 uren</b>            | Kleurverandering          |            |           |             | 5     |     |
| <b>Zweetechtheid</b>                    | <b>Grijs</b>              |            |           |             |       |     |
| <b>Conditioneren 24 uren</b>            | Kleurverandering          |            | zuur      |             | 4-5   |     |
|                                         | Aanbloeden op katoen      |            | zuur      |             | 4-5   |     |
|                                         | Aanbloeden op polyester   |            | zuur      |             | 4-5   |     |
|                                         | Kleurverandering          |            | alkalisch |             | 4-5   |     |
|                                         | Aanbloeden op katoen      |            | alkalisch |             | 4-5   |     |
|                                         | Aanbloeden op polyester   |            | alkalisch |             | 4-5   |     |
| <b>Wassen met detergent</b>             | <b>Grijs</b>              |            |           |             |       |     |
|                                         |                           |            |           |             |       |     |

## Technische fiche N° /3 01/12/1992

Kwaliteit 1997

Afwerking WBRES

Kleur 0000

| Methode/Vorbereiding           | Karakteristiek/Norm       | Orientatie | Eenheid | Eis-waarden |     |      |
|--------------------------------|---------------------------|------------|---------|-------------|-----|------|
|                                |                           |            |         | Min         | Nom | Max  |
| Kleurechtheden                 |                           |            |         |             |     |      |
| <u>Linitest 95° E2S</u>        | Kleurverandering          |            |         | 4           |     |      |
|                                | Aanbloeden op Katoen      |            |         | 4           |     |      |
|                                | Aanbloeden op polyester   |            |         | 4           |     |      |
| Echtheid organische solventen  | Grijs                     |            |         |             |     |      |
|                                | ISO 105-X05               |            |         |             |     |      |
| <u>Perchloor</u>               | Kleurverandering          |            |         | 4-5         |     |      |
|                                | Aanbloeden op katoen      |            |         | 4-5         |     |      |
|                                | Aanbloeden op polyester   |            |         | 4-5         |     |      |
| Wrijftechtheid                 | Grijs                     |            |         |             |     |      |
|                                | ISO 105-X12               |            |         |             |     |      |
| <u>Conditioneren 24 uren</u>   | Aanbloeden droog          |            |         | 4           |     |      |
|                                | Aanbloeden nat            |            |         | 3           |     |      |
| Strijkechtheid                 | Grijs                     |            |         |             |     |      |
|                                | ISO 105-X11               |            |         |             |     |      |
| <u>Droog bij 150°C</u>         | Kleurverandering          |            |         | 5           |     |      |
|                                | Aanbloeden op Katoen      |            |         | 5           |     |      |
| Dimensionele stabiliteit       |                           |            |         |             |     |      |
| Krimp na industrieel wassen    |                           |            |         |             |     |      |
|                                | ISO 675                   |            |         |             |     |      |
| <u>Ind. Was 95°C + Tumbler</u> | Dimensionele variatie     | Ketting    | %       | -2.0        |     | 2.0  |
|                                |                           | Inslag     | %       | -2.0        |     | 2.0  |
| Gebruiksgeschiktheid           |                           |            |         |             |     |      |
| Kreukhoek: Monsanto            |                           |            |         |             |     |      |
|                                | ISO 2313                  |            |         |             |     |      |
| <u>Conditioneren 24 uren</u>   | Kreukhoek (R & A)         | Ketting    | °       | 120         |     |      |
|                                |                           | Inslag     | °       | 120         |     |      |
| Pilling: ICI-methode           |                           |            |         |             |     |      |
|                                | BS 5811                   |            |         |             |     |      |
| <u>Conditioneren 24 uren</u>   | Pilling na 36000 t (10 u) | Rechts     |         | 5           |     |      |
| Bijzondere eigenschappen       |                           |            |         |             |     |      |
| Appretgehalte                  |                           |            |         |             |     |      |
|                                | UTB 0.03.01.08            |            |         |             |     |      |
| <u>Conditioneren 24 uren</u>   | Hoeveelheid restprodukt   | Onbepaald  | %       |             |     | 2.00 |

**Opmerkingen**

Al de opgegeven cijfers zijn gemiddelde waarden ten titel van indicatie.

Kleurechtheden : alleen voor standaardkleuren

De opgegeven waarden zijn louter informatief.

Gelieve ons te contacteren voor de meest recente versie. Wij raden onze klanten aan , altijd de geschiktheid van het weefsel te controleren in functie van het gewenste eindproduct.

Onderhoudscode



Aantal blz :