

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels.

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

Technische details	TenCate Tecapro®
Kwaliteit	KS 52
Breedte	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 335 g/m ² (±5%)
Samenstelling	: 100% co
Draden/cm	: 39 x 23 (±1/cm)
Garennummer	: Ne 16 x Ne 10
Binding	: 4/1 satijn
Beschikbare finishes	: Proban®
Treksterkte	: 130 daN x 90 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Technische Daten	TenCate Tecapro®
Qualität	KS 52
Breite	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 335 g/m ² (±5%)
Mischung	: 100% co
Faden/cm	: 39 x 23 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 16 x Ne 10
Bindung	: 4/1 Satin
Verfügbare Ausrüstungen	: Proban®
Höchstzugkraft	: 130 daN x 90 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics.

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité.

Technical data	TenCate Tecapro®
Quality	KS 52
Width	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Weight	: 335 g/m ² (±5%)
Composition	: 100% co
Threads/cm	: 39 x 23 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 16 x Ne 10
Construction	: 4/1 satin
Available finishes	: Proban®
Tensile strength	: 130 daN x 90 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Fiche technique	TenCate Tecapro®
Qualité	KS 52
Laize	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Poids	: 335 g/m ² (±5%)
Composition	: 100% co
Nombre de fils/cm	: 39 x 23 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 16 x Ne 10
Construction	: 4/1 satin
Finissages disponibles	: Proban®
Rés.dynamometr.	: 130 daN x 90 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Washing-symbols

Domestic laundering:



Industrial laundering:

75 °C

Certification:

EN 340*; 2003 (General requirements)

EN 470-1; 1995 (Welding)

EN ISO 11611: 2007 (Welding)

EN 531 A,B1,C1,E1; 1995 (Industrial flame & heat hazards)

EN 533 index 3; 1997 (Heat & flame retardancy)

ENV 50354, class 1; 2001 (4kA, 500 ms) (Electric Arc)

S-b class, acc. to 66083 (Industrial heat & flame)

ASTM F1959-99, ATPV= 7.1 cal/cm² (1-layer); 1999 (Arc Thermal Protective Value)

* Tested on specific colours